

Características



Es un producto especialmente formulado para lograr una película uniforme, de gran dureza y excelente brillo que perdura a través del tiempo.

Por su destacada resistencia a la abrasión es un producto ideal para plastificar pisos de madera de alto tránsito peatonal (ideal para pisos deportivos) además se puede utilizar en pisos de hormigón en interior, como cocheras, depósitos, fábricas, etc. permite reforzar el hormigón, darle impermeabilidad y resistencia a los solventes, combustibles o derrames de aceite.

Detalle técnico

Acabado	Brillante.
Presentaciones	1 - 4 - 18.
Rendimiento	8 mts ² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.
Tiempo de secado	Secado entre manos 8 hs. y el secado final lleva de 24 a 48 hs.
Limpieza y dilución	Usar Diluyente para Plastificante Poliuretánico Üxell.
Recomendaciones	No aplicar en días de humedad, debido a que es un producto reticulable con la misma. Si quedara cámara de aire en el envase, el mismo puede reaccionar y endurecer. No es recomendable su uso en exterior. No aplicar sobre pisos encerados. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?

Si vamos a tratar una superficie NUEVA, debemos controlar que ésta se encuentre limpia, seca, estacionada, libre de polvo, hongos, algas, aceite o humedad, siempre es conveniente lijar previamente, luego pasamos un trapo con **DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE POLIURETÁNICO ÜXELL**. En superficies que estén BARNIZADAS o PINTADAS, debemos remover completamente la película usando **REMOVEDOR GEL ÜXELL**, lavamos bien la superficie con abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie nueva.
Si la película vieja se encuentra en BUEN ESTADO, lijela y pásela un trapo con **DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE POLIURETÁNICO ÜXELL**.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: Para aplicar este producto correctamente en la **PRIMERA MANO** diluimos el producto al 40% con **DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE POLIURETÁNICO ÜXELL**. Para la **SEGUNDA Y TERCER** mano lo diluimos con un 10% de **DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE POLIURETÁNICO ÜXELL**. Para el pintado entre manos no deben pasar más de 24 hs., de lo contrario se deberá lijar previamente. No es aconsejable aplicar manos que dejen un alto espesor.
SOLETE: Diluir un 10% más y aplicar una o dos manos adicionales que en la aplicación a pincel o rodillo.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Laca **Plastificante**
Poliuretánica **Poliuretánica**

