

Características



Es un recubrimiento transparente, que le confiere a la madera un plastificado de excelente brillo, alta dureza y gran resistencia al tránsito.

La mezcla de resinas seleccionadas para su formulación le otorgan a la superficie tratada una fácil limpieza.

Es un producto que necesita un endurecedor para secar y alcanzar su máxima dureza.

Detalle técnico

Terminación	Brillante o Satinado
Presentaciones	1 - 4 - 20.
Rendimiento	De 8 a 10 mts ² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.
Tiempo de secado	Tiempo de secado entre manos es de 12 hs. en condiciones normales de humedad y temperatura. El secado final se produce a las 24 hs.
Limpieza y dilución	Diluyente para Plastificante Uréico Üxell.
Recomendaciones	No aplicarlo a temperaturas inferiores a 10°C, ni días de mucha humedad ambiental. Utilizar siempre diluyente para plastificante Uréico Üxell. Utilizar 60 cc. de endurecedor para formar un litro de producto y lograr el secado correspondiente. No es recomendable su uso en exterior No aplicar sobre pisos encerados. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos

¿Cómo preparo la superficie?

Si vamos a tratar una superficie **NUEVA**, debemos controlar que ésta se encuentre limpia, seca, estacionada, libre de polvo, hongos, algas, aceite o humedad, siempre es conveniente lijar previamente, luego pasamos un trapo con **DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE UREICO ÜXELL** para extraer el polvillo y dejar secar bien.

En superficies que estén **PINTADAS**, debemos remover completamente la película usando **REMOVEDOR GEL ÜXELL**, luego lavamos bien la superficie con abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie nueva.

Si la película vieja se encuentra en **BUEN ESTADO**, lijela y pásele un trapo con **DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE UREICO ÜXELL** antes de aplicar el plastificante.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: Para aplicar este producto correctamente en la **PRIMERA MANO** diluimos el producto con un 40% de **DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE UREICO ÜXELL**.

Para la **SEGUNDA** y **TERCER MANO** diluimos el producto con un 10% de **DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE UREICO ÜXELL**.

SOLETE: Diluir un 10% más y aplicar una o dos manos adicionales que en la aplicación a pincel.



Para una mayor información pongase en contacto con nuestro departamento técnico al: **(54-11) 423-UXELL (89355)**



Plastificante Uréico para pisos de madera